

XADO REPAIRING JAVÍTÓZSÍR 80%

Fémkerámia felületképző adalékot tartalmaz.
80%-os kopottságú csuklókhöz, csapágyakhoz.


12 ml

Art. XA 32103


125ml

Art. XA 32203

450ml

Art. XA 32003

Kiszerezés: 12 ml — celofántasak;
125 ml — műanyag tubus; 450 ml — tartály.



Extrém terhelési körülmények között működő fém alkatrészek felszínének védelmére kifejlesztett termék. Fémkerámia felületet épít a súrlódó alkatrész felületeken, így helyreállítja eredeti formájukat. A zsír alkalmas arra, hogy helyreállítsa a hagyományos módon nem javítható, magas terhelésnek kitett alkatrészek kopásait. Bármilyen más zsírral keverhető. E szabadalmaztatott formula alapjának alkotóelemei a XADO fémkerámia képző és az EP (Extrém Nyomás) adalék.

- 80 %-os kopást is képes kompenzálni.
- Helyreállítja az alkatrészek eredeti formáját.
- Kijavítja a bemozdásokat és mikro-repedéseket
- Csökkenti a zajt és vibrációt
- Felszíni hibákat és a korróziót megszünteti
- Nagy fordulatszámok esetén is megbízható kenést biztosít

Használati útmutató

Gépi zsírozó alkalmazása esetén: Adagolja a kenőzsírt az adagoló pisztolyon keresztül, amíg a kívánt mennyiségi szintet eléri.

Kézi alkalmazás esetén: Távolítsa el az előzőleg alkalmazott kenőzsírt, és töltsen meg a csapágyat XADO Repairing javítózsírral.

Megjegyzés

- Rendszeres zsírcserét igénylő alkatrészek esetén a későbbiekben javasolt XADO Protective védőzsír alkalmazása.
- Kompatibilisek minden autóiipari és ipari lítium alapú kenőzsírokkal, bármilyen arányban keverhetők.
- Különösen hatékony kopott csapágyak helyreállítására (10,000 ford./percig).
- Ne használja új alkatrészekhez!

MŰSZAKI ADATOK

Szín Piros
Állagbesorolás NLG szerint 2
Cseppenéspont, °C > 186
Penetráció 25 °C, mm⁻¹ 265
Párolgás 120 °C, % < 1,72
Üzemi hőmérséklet, °C:
Hosszú távú < 130
Rövid távú < 150
4 golyós csapágy teszt (20 ± 5 °C-on):
Összehegedési terhelés, N > 2,195
Kritikus terhelés, N > 823
Kopási index, mm < 0,75

Megjegyzés: A fenti adatok átlagértékek.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK

XADO REPAIRING javítózsír a következő minősítéseknek felel meg:

NLGI 2 (ASTM D217)
ISO-L-XBCEB 2 (ISO 6743-9)
KP2K-20 (DIN 51502)

