

XADO CV FÉLTENGELYCSUKLÓ ZSÍR

Különösen nagy terhelésű féltengelycsuklókhoz, szerelvényekhez, golyóscsapágyakhoz kifejlesztett kenőanyag
Fémkerámia felületképző adalékot tartalmaz
Felületi kopásokat korrigál



- Tökéletes zsír siklócsapágyakhoz; 2–2.5-szeresére csökkenti kopásukat.
- Hosszú időn keresztül megvédi a siklócsapágyat a nedvességtől és szennyeződéstől, ha sérült a gumigyűrű.
- Szuper univerzális zsír; mely számos szerelvényhez alkalmazható: kerékagycsapágyhoz, golyóscsapágyakhoz és siklócsapágyhoz, váltó kardáncsuklójához, szivattyú és generátorcsapágyhoz; csakúgy mint ipari és háztartási gépekhez: nyitott csapágyhoz, csiszológép fogaskerekéhez, láncához stb.
- Kitűnő zsírozó tulajdonsággal bír különböző működési feltételek mellett is (különösen nagy megterhelés, alacsony és magas nyírási sebesség, magas hőmérséklet, magas por és páratartalom).
- Megóvja a felületeket a bemozdásoktól és korróziótól; csökkenti a zajt és vibrációt.
- A fémkerámia felületképző adalékknak köszönhetően a felületeket csúcsformában tartja.



125ml

Art. XA 32204

450ml

Art. XA 32004

Kiszerelés: 125 ml — műanyag tubus; 450 ml — tartály.

Ez a legmegfelelőbb zsír a féltengelycsuklókhoz, mert a legmagasabb összehégedési ellenállással rendelkezik (7400 N). Speciális összetevőinek köszönhetően minden tekintetben felülmúlja a molibdéndiszulfid (MoS₂) tartalmú zsírokat.

Ez a formula speciális kristályosító eljárással készül, melynek során a zsírhoz lítium-kálcium töltőanyagot ke-

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Gépi zsírzás alkalmazása esetén Adagolja a kenőzsírt az adagolópisztolyon keresztül, amíg a kívánt mennyiségi szintet eléri.

Kézi alkalmazás esetén. Távolítsa el az előzőleg alkalmazott kenőzsírt, és töltsen meg a csapágyat XADO Grease for CV féltengelycsukló zsírral.

Megjegyzés

- Javasolt új alkatrészekhez és szerkezetekhez
- Jelentősebb helyreállító javításokhoz használja először a XADO RESTORING és XADO REPAIRING javítózsírokat.
- Kompatibilisek minden autóiipari és ipari lítium alapú kenőzsírokkal, bármilyen arányban keverhetők.

MŰSZAKI ADATOK

Színlila

Állag besorolás NLGI szerint2

Cseppenéspont, °C>280

Penetráció 25 °C, mm⁻¹275

Üzemi hőmérséklet, °C:

Hosszú távú<135

Rövid távú<165

4 golyós csapágyteszt, DIN 51350:

Összehégedési terhelés, N>7,400

Kopási index,

1 h/ 400 N, mm<0.7

Megjegyzés: A fenti adatok átlagértékek

TELJESÍTMÉNYSZINTEK

A XADO Grease for CV joints a következő minősítéseknek felel meg:

NLGI 2 (ASTM D217)

NLGI GC-LB

ISO-L-XBCIB 2 (ISO 6743-9)

KOG2K-20 (DIN 51502)

